



Protective & Marine Coatings
TERMÉK MŰSZAKI ADATOK

ACROLON® PUR ACCELERATOR

2-KOMPONENSŰ POLIURETÁN BEVONATOK KIKEMÉNYEDÉS-GYORSÍTÓJA

Felülvizsgálva: 07/23, 1. kiadás

TERMÉKLEÍRÁS

Oldószeret tartalmazó, színtelen folyadék a 2-komponensű Acrolon® poliuretán bevonóanyagok kikeményedési folyamatának felgyorsítására.

- A korrózióvédelmi tulajdonságok elvesztése nélkül gyorsít.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

Az ajánlott mennyiségben a megfelelő termékekhez kevéssel a felhordás előtt hozzáadva használható gyorsítóként is.

Megfelelő termékek:

Az Acrolon® PUR Accelerator a következő bevonatokban használható ($\geq 0^\circ\text{C}$):

Acrolon® EG-4; Acrolon® EG-5; Acrolon® EG-120; Acrolon® 2230 VHS.

TERMÉKADATLAP

Lobbanáspont:

Gyorsító: 23°C

Kiszerezés:

A dobozokban szállított gyorsítót használat előtt össze kell keverni a megfelelő Acrolon® bevonatokkal:

1 liter

Keverési arány:

Adag:

1 tömeg%-ban a bekevert anyagban.

Megjegyzés: Az Acrolon® PUR Accelerator csökkenti a viszkozitást. Ha szükséges, a viszkozitást csak az Acrolon® PUR Accelerator hozzáadása után állítsa be.

Bevonat	Egység tartalom (kg)	1 tömeg%-os gyorsító
Acrolon® EG-4 / EG-5 / EG-120	30	300 g (345 ml)
Acrolon® 2230 VHS	25	250 g (285 ml)
Acrolon® EG-120	15	150 g (170 ml)
Acrolon® EG-4	12,5	125 g (140 ml)
Acrolon® EG-5 / EG-120 / 2230 VHS	10	100 g (115 ml)
Acrolon® EG-4 / EG-5	3	30 g (35 ml)

Előfordulhat, hogy az Acrolon® PUR Accelerator hozzáadása csökkenti a fedőbevonat fényvisszaverő képességét.

Eltarthatóság:

Az eredetileg lezárt tárolóedényekben és száraz környezetben a gyártás dátumától számítva 1 évig tárolható.

Fazékidő:

1 tömeg%-os Acrolon® PUR Accelerator hozzáadásával a kevert anyag fazékidője körülbelül a felére csökken.

A fazékidő a hőmérséklettől és a térfogattól függ.

ÁTLAGOS SZÁRADÁSI IDŐ

6* szárítási fokozat 1 tömegszázalékos gyorsítóval:

Bevonat	DFT	+ 10°C	+ 20°C
Acrolon® EG-4	80 μm	12 óra	4 óra
Acrolon® EG-5	80 μm	13 óra	5 óra
Acrolon® EG-120	120 μm	15 óra	5 óra
Acrolon® 2230 VHS	80 μm	12 óra	4 óra

*ISO 9117

Ezek a számadatok csak tájékoztató jellegűek. Olyan tényezőket is figyelembe kell venni, mint a légmozgás, a filmvastagság és a páratartalom.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék biztonságos tárolására, mozgatására és alkalmazására vonatkozó információkért olvassa el a termék egészségvédelmi és biztonsági adatlapját.

JOGI TUDNIVALÓK

A termékeinkkel kapcsolatos valamennyi állítás (akár ebben az adatlapban, akár máshol) legjobb tudásunk szerint helyes és pontos, nincs befolyásunk a hordozó felület minőségére vagy állapotára, az alkalmazási körülményekre vagy a termékünk használatát és alkalmazását befolyásoló számos egyéb tényezőre.

Kizárólag Ön dönthet arról, hogy a termék megfelel a tényleges alkalmazási feltételeknek vagy a tervezett felhasználásnak. Jelen dokumentum tartalma, valamint az e dokumentum tárgyával kapcsolatban már tett, illetve tenni kívánt szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatok, ideértve a megfelelő termékekre vonatkozó javaslatokat és a javasolt alkalmazási módszereket, műszaki adatokat és egyéb termékinformációkat, kizárólag ellenőrzött vagy meghatározott körülmények között kapott vizsgálati eredményeket vagy tapasztalatokat képviselnek, és ezért csak általános tájékoztatásul szolgálnak.

Kivéve, ha erről kifejezett írásbeli megállapodás születik, nem vállalunk felelősséget Önnel szemben semmilyen veszteségért vagy kárért, akár szerződésből, jogellenes károkozásból (ideértve a gondatlanságot is), törvényes kötelezettség megszegéséből, félrevezetésből, téves állításból származik, vagy más módon, a jelen dokumentum vagy az ilyen nyilatkozatok alapján vagy azokkal kapcsolatban keletkezik.

Kizárunk minden kifejezett vagy hallgatóságos kijelentést, jótállást vagy garanciát (ideértve az eladhatóságra vagy a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó minden hallgatóságos garanciát), bár a jelen kizáró nyilatkozatban semmi sem zárja ki vagy korlátozza a gondatlanságunkból eredő halálért vagy személyi sérülésért, csalásért vagy csalárd félrevezetésért, vagy bármely más, a törvény által nem kizárható vagy korlátozható felelősséget.

Minden leszállított termékre és műszaki tanácsadásra az általános értékesítési és szerződési feltételeink vonatkoznak, amelynek egy példányát kérje el és gondosan tekintse át.

Ez a dokumentum időről időre módosulhat és frissülhet, és a kinyomtatás után nem ellenőrizhető. A felhasználó felelőssége, hogy a legfrissebb verziót használja, amely a következő címen található meg:

www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA.

Ha ezt az adatlapot lefordították, akkor az angol nyelvű változatot használták forrásként. Bármilyen kérdés esetén kérjük, olvassa el az angol nyelvű főverziót, amely a következő címen érhető el:

www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA.